

# Denar

## Hauptartikel

Der Denar bestand praktisch aus 97-98% unlegiertem Silber. *R Deutsch: Silberkomplott, S. 47*

1 Denar war der übliche Lohn für einen Tag Arbeit. *Bibel-Geschichten, S. 189*

430 vuz in Rom: 1 Denarius = 73 Gran Silber = 4,5 g Silber. *Zarlenga, S. 41 ff*

Römische Silbermünze um 211 vuz eingeführt, deren Silbergehalt ständig abgesenkt wurde.

211 vuz 1 Denar = 58 Gran Ag = 3,6 g Ag

Ab 210 vuz erschien der Denar, welcher jahrhundertlang als Hauptsilbermünze der Antike den Handel bestimmte. *Münze Berlin, 2012*

45 vuz in Rom: 1 Denarius = 58 Gran Silber = 3,6 g Ag. *Zarlenga, S. 51*

23 vuz Aus einem römischen Pfund Silber (= 327 Gramm) wurden 84 Silber Denare geprägt (= 3,89 g Silber/Denar). Unter Kaiser Nero (54-68 uZ) wurden aus 327 Gramm Silber 96 statt vorher 84 Denare ausgeprägt. Der Silbergehalt des Denars sank also von 3,9 g auf 3,4 g. Der Metallgehalt des Denars bestand zu 97-98% aus Silber. Außerdem führte Nero folgenden fiesen Trick durch: durch die Beimischung von Kupfer wurde der Silbergehalt des Denars auf 90-94% verringert. Die Gewichtsreduktion konnte man notfalls mit jeder Waage nachvollziehen, die Veränderung der Legierung aber kaum. Kaiser Trajan (98-117 uZ) verringerte den Silbergehalt des Denars auf 80-85%. Das Silber hatte einen Feingehalt von 97-98%. Marc Aurel (Regierungszeit 161 – 180

uZ) verringerte den Silbergehalt des Denars von 80-85% auf etwa 75%, Commodus (180-192 uZ) auf rund 70% und Septimus Senerus (193-211 uZ) auf nur noch knapp 50%. Um 250 uZ betrug der Silbergehalt nur noch 4-6%. *R Deutsch: Das Silberkomplott, 2010, S. 47*

375 uZ 1 Denar = 36 Gran = 2,4 g Ag<sup>925</sup> *Zarlenga, S.51* Vermutl reines Silber, denn Münzfälscher verwendeten eine Ag-Cu-Sn-Legierung mit einem Verhältnis von 62:30:8 *D Raabe, S. 127*

778 uZ Karl der Große setzt 1 Denar mit einem Gewicht von 1,8g Silber als einheitliche Währung durch. *L Wamser: Gold: Magie, Mythos, Macht, S. 124* Diese Münze wurde als Pfennig bezeichnet. 12 Denar = 1 Schilling.

973 uZ (zu Zeiten Heinrich des II.) 1 Denar = 0,9 g Silber *L Wamser: Gold. S. 124*

1178 uZ galten in Venedig 240 Denar = 1 röm Pfund (librum). 1 Denar hatte einen Silbergehalt von 1/10 Gran (= 6,15 mg Ag). *Zarlenga, S. 78*

Jahr	Rauhgewicht	Silber	Legierung	Quelle
430 vuZ	4,5 g	97-98%		Zarlenga, S. 41
211 vuZ	3,6 g	97-98%		
45 vuZ	3,6 g	97-98%		Zarlenga, S. 51
23 vuZ	3,89 g	97-98%		Deutsch, S. 47
54 uZ	3,4 g	90-94%%	Cu	Deutsch, S. 47
98 uZ	3,4 g	80-85%		Deutsch, S. 47
161 uZ	3,4 g	75%		Deutsch, S. 47

180 uZ	3,4 g	70%		Deutsch, S. 47
193 uZ		50%		Deutsch, S. 47
250 uZ		4-6%		Deutsch, S. 47
778 uZ		1,8 g		Wamser, S. 124
973 uZ		0,9 g		Wamser, S. 124
1178 uZ	1,3 g	6,15 mg		Zarlenga, S. 78

## Querverweise

250 Silbergehalt des römischen Denar